



## 熱熔膠 --- 包裝工業

### 封箱膠

封箱用熱熔膠在適合的操作溫度下能提供對紙盒及紙箱良好的接著效果。誠泰的封箱膠能適用於各類紙盒及瓦楞紙箱，並能降低操作時間、維修成本、提升效率。

### 特殊封箱膠

適用於表面有處理過之紙箱或硬紙板。特殊封箱膠具有極佳的熱貼合及低溫耐衝擊性。適用於表面具撥水劑或OPP淋膜處理之紙箱，亦適用於冷凍食品包裝。

### 吸管膠

適用於飲料盒與吸管的貼合。在高溫或低溫下具有極佳的黏著力及耐衝擊性。



產名	顏色	規格	軟化點 (°C)	稀稠度 cps/170°C	操作溫度 °C	建議使用範圍
封箱膠	3243	黃	111	1300	150-180	耐寒佳、耐搓揉，充填物溫度不超過40°C，手動封箱亦適用
	3246	黃	111	1350	150-180	適用快速封箱、耐熱佳，充填物不超過40°C
特殊封箱膠	3322	黃	110	1500	165-180	適用快速封箱、耐熱佳，充填物不超過70°C
	3251	乳黃	88	1500	150-180	適用表面經撥水處理的紙板在低溫下(-10°C)仍具有穩定的接著力
	5015	淡黃	113	1000	150-180	適用於表面覆膜之紙箱封箱，充填物不超過40°C
	9501	透明	101	5000	150-180	適用 PET、PVC 封盒
吸管膠	3031	白	106	1200	150-180	適用於飲料吸管的黏著或紙盒製作
	3031A	淡黃	110	1200	150-180	適用於飲料吸管快速黏著或紙盒製作，耐寒佳

\*以上建議及規格僅供選膠參考，不做為出貨規格保證。



### 應用注意事項

1. 熱熔膠機溫度的設定:依膠槽-管路-噴嘴的順序逐步提高5°C，其設定是依材料及其上膠範圍而定。(欲知更詳細內容請參考技術手冊或和我們技術人員連絡)
2. 定期清理熱熔膠機:噴嘴及濾心每星期清理一次，膠槽和管路每三個月清理一次。
3. 每六個月檢查一次膠槽管路及噴嘴的溫度以確保加熱系統的準確度。
4. 不要與其它的熱熔膠或物質混合使用。

### 貯存方式

1. 請避免放置在陽光直接曝曬之處。
2. 請避免放置於溫度高於40°C之處。
3. 請避免放置於濕氣重之處。
4. 請避免放置於靠近化學溶劑之處。

### 安全須知

1. 本產品為固態且在室溫下使用無危險性。
2. 在操作中請勿觸摸已熔融之膠或噴槍之噴嘴。
3. 為防止燙傷,操作時請帶手套,著長袖衣服,及帶安全眼鏡以保護眼睛。
4. 燙傷時,依沖,脫,泡,蓋,送醫院處理。

### 廢棄處理

1. 本品不列屬美國環境保護局所訂之危險棄物管理法規40CFR261之內。
2. 廢棄物之處理方式可依各地區所訂之環保相關法規處理。



中山誠泰化工科技有限公司

中山廠

廣東省中山市三角鎮南三公路旁

電話:0760-85541516 傳真:0760-85541515

Http://www.chetay.com.tw

E-MAIL: [info@mail.chetay.com.tw](mailto:info@mail.chetay.com.tw)



