產品	組成與應用	產品特點	物 性	
			稀稠度 cps/170℃	軟化點 (℃)
765	TPR 化妝品組裝	1. 適用於各種塑膠(ABS,Acrylic,PS),發泡材 (PU,EVA)及玻璃之黏著。 2. 化妝盒和鏡子之黏著佳。		
769	TPR 化妝品組裝	 適用於塑膠組合黏著。 化妝盒和鏡子之黏著佳。 		
9136	TPR 化妝品組裝	 適用於塑膠組合黏著。 化妝盒和鏡子之黏著佳。 不易拉絲。 		
630	TPE 化妝品組裝	 適用於塑膠組合黏著。 化妝品瓶蓋之內外蓋黏著佳。 產品組裝後扭力大。 	1500 ~ 15000	80 ~ 135
9130J	TPE 化妝品組裝	 適用於塑膠組合黏著。 化妝品瓶蓋之內外蓋黏著。 不易拉絲。 		
9221	TPE 塑料組裝	 適用於塑膠與氧化鋁金屬組合黏著。 酒瓶蓋與化妝品瓶蓋之內外蓋黏著。 不易拉絲。 		
3251A	EVA 家電組裝	適用於發泡 PS 與 ABS 有良好接著力。		
5277	EVA 緩衝材組 裝	適用於 EPE、不織布等多孔性材質有良好之接著力。	1000 ~ 12000	80 ~ 100
5272	EVA 家俱組裝	 適用於紙材、織物之材質接著。 床墊獨立筒線膠。 		
9151	TPE 家俱組裝	 適用於木頭、PU 泡棉、不織布、無紡布之接著。 床墊泡棉貼合。 開放時間長。 	1700 ~ 3500	80 ~ 130
9153	TPE 家俱組裝	 適用於 PP、PE、不織布、木板、PU 泡棉等 之黏著。 床墊泡棉貼合。 抗張強度大。 		
5013D	EVA 空氣過濾 器組裝	應用於以不織布或玻璃纖維紙為濾芯材質的 空氣淨化器中,做為固定褶疊浪型的線膠。	1000 ~ 17000	85 ~ 120
5013C	EVA 空氣過濾 器組裝	應用於以不織布或玻璃纖維紙為濾芯材質的 空氣淨化器中,做為固定褶疊浪型的線膠。	1000 - 17000	05 - 120

5273

器組裝

EVA 空氣過濾 II適用於泡棉、不織布等多孔性材質有良好之接 著力。可做為空氣過濾器之封邊。

※ 以上建議及規格僅供選膠參考,不做爲出貨規格保證。

應用注意事項:

- 1. 熱熔膠機溫度的設定:依膠槽-管路-噴嘴的順序逐步提高5℃,其設定是依材料及其上膠範圍而定。 (欲知更詳細內容請參考技術手冊或和我們業務人員連絡)
- 2. 定期清理熱熔膠機:噴嘴及每星期清理一次,膠槽和管路每三個月清理一次。
- 3. 每六個月檢查一次膠槽管路及噴嘴的溫度以確保加熱系統的準確度。
- 4. 不要與其它的熱熔膠或物質混合使用。

貯存方式:

- 1. 請避免放置在陽光直接曝曬之處。
- 2. 請避免放置於溫度高於 40℃之處。
- 3. 請避免放置於濕氣重之處。
- 4. 請避免放置於靠近化學溶劑之處。

廢棄處理:

- 1. 本品不列屬美國環境保護局所訂之危險棄物管理法規 40CFR261 之內。
- 2. 廢棄物之處理方式可依各地區所訂之環保相關法規處理。